
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

wineo 400 Rigid á cliquer – 2023

Revêtement de Sol Souple pour pose flottante – Sol en accord avec la Norme DIN EN 16511

wineo

	wood L	wood XL	stone L
Format	1220 x 180 mm	1522 x 225 mm	610 x 305 mm
Épaisseur du produit	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Lames / Dalles / m² par paquet	10 / 2,20 m²	6 / 2,05 m²	10 / 1,86 m²
Paquets / m² par palette	48 / 105,60 m²	52 / 106,60 m²	60 / 111,60 m²
Garantie	Vous trouverez nos conditions de garantie sous – www.wineo.de		



Classifications		
	Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive
	Classe d'usage 31 EN ISO 10874	Zones commerciales avec peu ou une utilisation temporaire
	Proportion de liant EN ISO 10582	Typ I
R10	Catégorie anti-glisse EN 16165	R 10
	Résistance aux taches EN 438	Groupe 1 + 2: degré 4 Groupe 3: degré 3
	Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Résistance à la lumière (méthode 2) ≥ 6
	Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
	Résistance thermique EN 12667	0,035 (m²K)/W
	Réduction des bruits de pas EN ISO 16251-1	~ 19 dB
	Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	≤ 0,1%
	REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %
	Élimination	Privé: possible avec la poubelle domestique normale Commercial: Déchets clé AVV 170203

Caractéristiques du produit	
1	**Élement de surface** Structure de la surface Traitement de surface Couche d'usure et film décor
2	**Panneau support SPC** avec sous-couche intégrée noiseREDUCT
3	**Jonction de profilé** Système de jonction LocTec
	wood L / stone L - Micro-chanfrein sur 4 côtés wood XL chanfrein en V - laqué sur 4 côtés

CE
- 25 -

Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

DOP: 0301013
EN 14041:2004 / AC2006
1658

B_{fl}-s1 | DS | E1 HCHO | ≥ 0,10 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

TÜV PROFI CERT product
70 710 4061-6
www.proficert.com

TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft
PREMIUM

Phthalat frei · Phthalate free

factorymade coated

Remarques:

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmöller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.