CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

wineo 400 à coller - 2023

Revêtement de Sol Souple à coller – Sol en accord avec la Norme EN ISO 10582

wineo

	wood XS	wood L	wood XL	stone L
Format	610 x 122 mm	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	610 x 305 mm
Épaisseur du produit	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Lames / Dalles / m² par paquet	24 / 1,79 m²	18 / 3,89 m²	12 / 4,24 m²	16 / 2,98 m²
Paquets / m² par palette	140 / 250,60 m²	60 / 233,40 m²	60 / 254,40 m²	84 / 250,32 m²
Garantie	Vous trouverez nos conditions de garantie sous – www.wineo.de			



Classifications		Caractéristiques du produit	
Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive	1	**Élement de surface** Structure de la surface, Traitement de surface, Couche d'usure et film décor
Classe d'usage 31 EN ISO 10874	Zones commerciales avec peu ou une utilisation temporaire		
Proportion de liant EN ISO 10582	Typ I	2	**Couche de base**
Catégorie anti-glisse EN 16165	R 10	3	**Contrebalancement**
Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987	Bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition		Micro-chanfrein sur 4 côtés
Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Résistance à la lumière (méthode 2) ≥ 6		
Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm sans sous-couche ~ 0,17 mm avec singleGLUE		
Résistance thermique EN 12667	0,011 (m²K)/W sans sous-couche 0,021 (m²K)/W avec singleGLUE ou silentPLUS		
Réduction des bruits de pas EN ISO 16251-1	~ 4 dB sans sous-couche ~ 17 dB avec silentPLUS		
Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	≤ 0,15 %		
REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %		
Élimination	Privé: possible avec la poubelle domestique normale Commercial: Déchets clé AVV 170203		

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-6 www.proficert.com
TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

CE - 25 -
Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658
Bfl-s1 DS E1 HCHO ≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+
A+ A B C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Phthalat frei · Phthalate free

factorymade coated

Remarques:

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 29° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmöller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.