CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

wineo 600

Revêtement de Sol Souple à coller – Sol en accord avec la Norme EN ISO 10582

wineo

	wineo 600 wood	**wineo 600** wood XL	**wineo 600** stone XL
Format	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm
Épaisseur du produit	2 mm	2 mm	2 mm
Lames / Dalles / m² par paquet	18 / 3,89 m²	12 / 4,24 m²	12 / 5,01 m²
Paquets / m² par palette	60 / 233,40 m²	64 / 271,36 m²	52 / 260,52 m²
Garantie	Vous trouverez nos conditions de garantie sous – www.wineo.de		



Classifications		
Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive
Classe d'usage 32 EN ISO 10874	Zones commerciales en cas d'utilisation moyen
Classe d'usage 41 EN ISO 10874	Domaines de l'industrie légére une utilisation modéré
Proportion de liant EN ISO 10582	Typ I
Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 9
Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987	Bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition
Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Résistance à la lumière (méthode 2) ≥ 6
Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm sans sous-couche ~ 0,17 mm avec silentPREMIUM
Essai de la chaise à roulettes ISO 4918	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W
Résistance thermique EN 12667	≤ 0,011 (m²K)/W sans sous-couche ≤ 0,021 (m²K)/W avec silentPREMIUM ou silentPLUS
Réduction des bruits de pas EN ISO 16251-1	~ 4 dB ~ 17 dB avec silentPLUS
Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	≤ 0,15 %
REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %
Élimination	Privé: possible avec la poubelle domestique normale Commercial: Déchets clé AVV 170203

Caractéristiques du produit	
1	**Traitement de surface**
2	**Structure de la surface** les différentes structures
3	**Couche d'usure** Épaisseur 0,4 mm
4	**Design** Film décor
5	**Support de base**
6	**Contrebalancement**
7	**Sous-couche silentPLUS** (disponible séparément)

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-4 www.proficert.com
TÜV Hessen
TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

CE - 25 -
Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658
Bfl-s1 DS E1 HCHO ≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Phthalat frei · Phthalate free

factorymade coated

Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 29° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmöller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.