

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Wineo Pare-vapeur PE Film Pare-vapeur PE pour sols stratifiés			Wineo
Épaisseur du produit	0,125 mm		
Dimensions	Largeur : 1,00 m Longueur : 30,00 m		
Rouleau / m ²	1 / 30 m ²		
Rouleaux / m ² par palette	100 / 3000 m ²		
Spécifications techniques			
S _D	Perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 100	NF EN 1931
RTF	Classe de résistance au feu	E B2	EN 13501-1 DIN 4102
Description du produit	Feuille plastique pare-vapeur en polyéthylène - film PE Pare vapeur à insérer sous tous les types de sols durs (non nécessaires avec les supports en bois).. - sert de couche de séparation entre la chape et la sous-couche		
Recommandations de pose	Poser le film PE uniquement sur un support sec (prêt à la pose). Le faire remonter sur 15 cm contre le mur. Si la pièce est plus large que le rouleau ou si d'autres raccords sont nécessaires, le chevauchement des bords doit être supérieur à 20 cm. Si le film PE est utilisé comme pare-vapeur sous un stratifié wineo, les jointures ne doivent pas être collées lorsque le chevauchement est suffisant. En cas de pose dans une pièce humide ou justifiant d'exigences particulières, ajouter un ruban d'étanchéité sur les jointures.		
Remarque : <ul style="list-style-type: none"> Les informations ci-dessus se basent sur le niveau actuel des connaissances et l'état du développement technologique. Elles ne se veulent pas exhaustives. Windmüller GmbH se réserve le droit de procéder à des modifications techniques. 			