Wineo silentPREMIUM
Sous-couche en Bio-Polyuréthane pour sols design à coller

wineo

Épaisseur du produit	1,80 mm (± 0,15 mm)
Dimensions	Longueur : 6,50 m (± 15,00 mm) Largeur : 1,00 m (± 1,00 mm)
Poids	2,6 kg/m² (± 0,15 kg/m²)
Rouleau / m²	1 / 6,50 m²
Rouleaux / m² par palette	40 / 260 m²

Spécifications techniques			
Pose dans la classe d'usage 23 Pose dans la classe d'usage 32		Zone d'habitation privée fortement sollicitée	EN ISO 10874
RWS	Réduction des bruits de pas	jusqu'à 6 % (± 2 %)	Mesure Windmöller, int. (anc. EPLF WD 021029-5) Mesure sous : wineo DL 2 mm, DLC 5 mm
IS	Réduction des bruits de résonance	jusqu'à 15 dB (± 2 dB)	DIN EN 16251-1 Mesure sous : wineo DL 2 mm, DLC 5 mm, NL 7
R	Conductivité thermique	0,01 m²K/W	DIN EN 16354:2019-01 (compatible avec les chauffages au sol à eau
S_D	Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	Non disponible	DIN EN 16354:2019-01
RI	Poinçonnement rémanent	< 0,20 mm	DIN EN ISO 24343-1 Mesure sous : wineo DL 2 mm
CS	Résistance à la pression	> 45 t/m² (> 450 kPa)	basé sur la norme DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
CC	Résistance à la déformation de compression et de fluage	> 55 kPa	DIN EN 16354:2019-01
DL	Résistance aux charges dynamiques	> 3 000 000 cycles	DIN EN 16354:2019-01
RLB	Résistance aux chocs	~ 750 mm	DIN EN 16354:2019-01 Mesure sous : Stratifié normal EPLF, 7 mm
PC	Compensation de défauts de planéité ponctuels	~ 0,55 mm	DIN EN 16354:2019-01
RTF	Classe de résistance au feu	Bfl-s1	DIN EN 13501-1 (sans revêtement)

Description du produit	La sous-couche isolante brevetée « silentPREMIUM » a été conçue spécialement pour la pose flottante (avec fixation d'un seul côté) sous les revêtements de sol design. La sous-couche « silentPREMIUM » haut de gamme assurant une réduction des bruits de pas et de résonance comporte jusqu'à 90% de matières premières naturelles. Elle est livrée en format rouleau.
Structure du produit	Sous-couche à élasticité inaltérable composé de charges minérales et de liants bio-polyuréthane à base d'huile végétales. La sous-couche « silentPREMIUM » se compose d'une feuille support transparente en PET avec un système auto-adhésif résistant à la déformation (avec film de protection à retirer), d'une couche dense en bio-polyuréthane ainsi que d'un envers non tissé de haute qualité (coté blanc).
Responsabilité	wineo silentPREMIUM est TOTALEMENT exempt de plastifiants, d'amiante, de formaldéhyde, d'halogènes et de métaux lourds, et satisfait aux directives COV Afsset A+, Bl. Engel ainsi qu'aux directives du schéma AgBB.
Écologie	Ne contient ni solvants, ni d'autres substances destructrices de la couche d'ozone. Les matières premières naturelles et renouvelables utilisées pour le produit ne sont pas en concurrence avec les cultures alimentaires.
Santé et sécurité au travail	Le produit n'exige aucune mesure particulière de santé et de sécurité au travail. Lors de la pose des revêtements de sol, les exigences de protection du fabricant doivent être impérativement respectées.
Mise en œuvre	Avant la mise en œuvre, l'autorisation du fabricant de revêtements de sol doit être demandée. Pour obtenir de plus amples informations sur la mise en œuvre, consultez les prescriptions de pose du fabricant concerné.
Recommandations de pose	Se coupe facilement à l'aide d'un cutter. Poser le produit côté non tissé vers le bas et côté adhésif (après retrait du film) en haut (vers le revêtement final). La pose finale du produit doit être contrôlée et validée pour chaque revêtement. Retirer au préalable tous les revêtements de sol textiles de tout type ! La sous-couche isolante silentPREMIUM peut être coupée avec un cutter. Posez les différentes bandes bord à bord, CÔTÉ FILM dirigé VERS LE HAUT, selon un angle d'environ 90° par rapport à la pose du sol Purline ou design wineo à coller (épaisseur de 2 à 2,5 mm). Retirez le film à l'avancement de la pose du sol pour ne pas dégrader ou polluer la surface adhésive, Posez le sol wineo à coller selon les recommandations de pose. Terminez par un marouflage au rouleau pour assurer un bon collage. La sous-couche silentPREMIUM présente d'abord une adhérence initiale faible, ce qui permet d'apporter des corrections au revêtement pendant un certain temps. Après marouflage du revêtement avec un rouleau à maroufler, plus aucune correction n'est possible. **Remarque : bien que la silentPREMIUM possède une adhésivité élevée au revêtement, des modifications de dimensions des revêtements de sol vinyles design peuvent être limitées, mais pas évitées complètement.** La pose finale du produit doit être contrôlée et validée pour chaque revêtement. Une recommandation de pose doit dans ce cas être fournie par le partenaire de distribution concerné. L'utilisation de produits de construction à faibles émissions (ex. : estampillés du label « Blauer Engel ».) est recommandée. Ce produit est recyclable conformément au Catalogue européen de déchets (CED, n°170604) et peut donc être jeté avec les déchets ménagers.
Propriétés	• Convient parfaitement pour le chauffage au sol • Préparation du support minimale selon les prescriptions du fabricant • Pose directe sur des revêtements de sol existants possible • Corrections initiales possibles • Immédiatement praticable • Excellente durabilité des propriétés de réduction des bruits de résonance et de pas • Pas de colle supplémentaire nécessaire (pose flottante) • Traitement propre et rapide • Résistant aux plastifiants • S'enlève rapidement et sans laisser de résidus • Importante réduction des coûts de pose

www.blauer-engel.de/uz156

Remarque :

Les informations ci-dessus se basent sur le niveau actuel des connaissances et l'état du développement technologique. Elles ne se veulent pas exhaustives. Windmöller GmbH se réserve le droit de procéder à des modifications techniques.