

**Wineo singleGLUE**

**Sous-couche en polyuréthane bio pour revêtements de sol élastiques à coller**

**wineo**

Épaisseur du produit	1,80 mm ( 0,15 mm)
Dimensions	Longueur : 6,50 m ( 15,00 mm)
	Largeur : 1,00 m ( 1,00 mm)
Poids	2,6 kg/m <sup>2</sup> ( 0,15 kg/m <sup>2</sup> )
Rouleau / m <sup>2</sup>	1 / 6,50 m <sup>2</sup>
Rouleaux / m <sup>2</sup> par palette	40 / 260 m <sup>2</sup>



Spécifications techniques			
RWS	Réduction des bruits de pas	jusqu'à 6 % ( 2 %)	Mesure Windmüller, int. (anc. EPLF WD 021029-5) Mesure sous : GF 2.5 mm (Trend)
IS	Réduction des bruits de résonance	jusqu'à 15 dB ( 2 dB)	DIN EN 16251-1 Mesure sous : GF 2.5 mm (Design & Trend)
R	Conductivité thermique	0,01 m <sup>2</sup> K/W	DIN CEN/TS 16354 :2019-01 (compatible avec les chauffages au sol à eau chaude)
S <sub>D</sub>	Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	Non disponible	DIN EN 16354:2019-01
RI	Poinçonnement rémanent	< 0,20 mm	DIN EN ISO 24343-1 Mesure sous : wineo DL 2mm
CS	Résistance à la pression	> 45 t/m <sup>2</sup> (> 550 kPa)	refusé à DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
CC	Résistance à la déformation de compression et de fluage	~ 55 kPa	DIN EN 16354:2019-01
DL	Résistance aux charges dynamiques	> 3.000.000 cycles	DIN EN 16354:2019-01
RLB	Résistance aux chocs	~ 750 mm	DIN EN 16354:2019-01 Mesure sous : Stratifié normal EPLF, 7 mm
PC	Compensation de défauts de planéité ponctuels	~ 0,55 mm	DIN EN 16354:2019-01
RTF	Classe de résistance au feu	Bfl-s1	DIN EN 13501-1 (sans revêtement)

Description du produit	Le système breveté « wineo tapis autocollant singleGLUE » a été spécialement conçu pour la pose flottante (avec fixation sur une face). Le « tapis autocollant wineo singleGLUE » est un tapis d'isolation phonique de haute qualité. Est composé à 90 % de matières premières naturelles et est livré en rouleaux.		
Structure du produit	Sous-couche à élasticité permanente composé de charge minérales et de liants bio-polyuréthane à base d'huile végétales. La sous couche « wineo singleGLUE » se compose d'une feuille support en PET, (possibilité d'impression d'un logo au jet d'encre) avec un D'un revêtement autocollant aux dimensions stables (avec film de protection amovible), d'une couche lourde en polyuréthane résistante au vieillissement ainsi qu'un contrecollage dorsal en non-tissé de haute qualité (en blanc ou en noir).		
Responsabilité	wineo singleGLUE est TOTALEMENT exempt de plastifiants, d'amiante, de formaldéhyde, d'halogènes et de métaux lourds, et satisfait aux directives COV des classifications A+, Blauer Engel, ainsi qu'aux directives du schéma AgBB.		
Écologie	<b>Ne contient pas</b> de substances destructrices de la couche d'ozone. La sous-couche est <b>exempte</b> de solvants. Les matières premières naturelles et renouvelables utilisées pour le produit ne sont pas en concurrence avec les cultures alimentaires.		
Santé et sécurité au travail	Le produit n'exige aucune mesure particulière de santé et de sécurité au travail. Lors de la pose des revêtements de sol, les exigences de protection du fabricant doivent être impérativement respectées.		
Mise en œuvre	Avant la mise en œuvre, l'autorisation du fabricant de revêtements de sol doit être demandée. Pour obtenir de plus amples informations sur la mise en œuvre, consultez les prescriptions de pose du fabricant concerné.		
Recommandations de pose	Tous les revêtements de sol textiles, quels qu'ils soient, doivent être retirés au préalable ! Le « tapis autocollant wineo singleGLUE » peut être posé à l'aide d'une lame de coupe. Un couteau de pose (lame trapézoïdale). Posez les différents lés bord à bord, côté feuille vers l'extérieur. Vers le haut, dans un angle d'environ 90°, dans le sens inverse de la pose du revêtement de sol élastique wineo. De 2 à 2,5 mm). Il ne faut pas fixer les lés entre eux ni les fixer au support ! Après avoir retiré le film Commencez à poser le revêtement de sol souple à coller conformément aux recommandations de pose. Le « tapis autocollant wineo SingleGLUE » dispose d'une faible adhérence initiale, ce qui permet encore pendant un certain temps d'effectuer des corrections. des corrections du revêtement supérieur sont possibles. Après le marouflage du revêtement à l'aide d'un rouleau de marouflage, il n'est plus possible d'effectuer des retouches. N'est plus possible. Remarque : bien que le tapis autocollant wineo SingleGLUE dispose d'une grande force d'adhésion au revêtement, il est possible de modifier les dimensions du tapis. Les modifications dimensionnelles des revêtements de sol élastiques à coller sont certes limitées, mais pas totalement évitées. De la surface. La pose finale du produit doit être vérifiée et validée individuellement pour chaque revêtement de sol. Une recommandation de pose doit être formulée par le partenaire de distribution concerné. Il est recommandé d'utiliser des produits de construction à faibles émissions, par exemple ceux portant le label « Blauer Engel ». Ce produit est recyclable selon la norme EAK n° 170604 et peut être éliminé avec les déchets ménagers.		
Propriétés	En plus des caractéristiques mentionnées, veuillez consulter les informations détaillées dans notre guide d'installation sur <a href="http://www.wineo.com">www.wineo.com</a>		
	Préparation minimale du support selon les instructions du fabricant	Pas de colle supplémentaire nécessaire (pose flottante)	
	Possibilité de pose directe sur les revêtements de sol existants (à l'exception des revêtements de sol textiles)	Mise en œuvre extrêmement propre et rapide	
	Colle spéciale - corrections initiales possibles sans problème	Résistant aux plastifiants	
	Praticable immédiatement	Enlèvement extrêmement rapide et sans résidus	
	Réduction optimale des bruits de pas et d'impact	conséquence réduction des coûts	



**Remarque :**

- Les informations ci-dessus se basent sur le niveau actuel des connaissances et l'état du développement technologique. Elles ne se veulent pas exhaustives. Windmüller GmbH se réserve le droit de procéder à des modifications techniques.

