

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Wineo silentRIGID

Sous-couche en Bio-Polyuréthane pour sols design rigides à cliquer

wineo

Épaisseur du produit	1,20 mm (± 0,15 mm)	
Dimensions	Longueur: 9 m Largeur: 1 m (± 15,00 mm) (± 1,00 mm)	
Poids	1,50 kg/m² (± 0,15 kg/m²)	
Rouleau / m²	1 / 9 m²	
Rouleaux / m² par palette	54 / 486 m²	

Spécifications techniques

IS	Réduction des bruits de résonance	14 dB (± 2 dB)	DIN EN 16251-1 Mesure sous : SPC (EU) 5 mm
R	Conductivité thermique	0,01 m²K/W	DIN CEN/TS 16354 (compatible. avec les Chauffage à eau chaude)
RI	Poinçonnement rémanent	< 0,05 mm	DIN EN ISO 24343-1 Mesure sous : SPC (EU) 5 mm
CS	Résistance à la pression	> 900 kPa	basé sur la norme DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
DL	Résistance aux charges dynamiques	> 4 000 000 cycles	DIN CEN/TS 16354
PC	Compensation de défauts de planéité ponctuels	0,2 mm	DIN CEN/TS 16354
RTF	Classe de résistance au feu	Bfl-s1	DIN EN 13501-1 (sans revêtement)

Description du produit	La sous couche brevetée « silentRIGID » a été spécialement conçu pour la pose flottante sous des revêtements de sol design et rigides à cliquer (ex. : SPC ou ABA, Purline Organique 1200 clic ou wineo 600). La sous-couche « silentRIGID » haute performance assurant une réduction des bruits de pas et de résonance comporte jusqu'à 90% de matières premières naturelles. Elle est livrée en format rouleau.
Structure du produit	La sous couche « silentRIGID » se compose d'une feuille en PET transparente, d'une couche dense en bio-polyuréthane inaltérable ainsi que d'un envers non tissé de haute qualité.
Responsabilité	wineo silentRIGID est TOTALEMENT exempt de plastifiants, d'amiante, de formaldéhyde, d'halogènes et de métaux lourds, et satisfait aux directives COV Afsset A+, Bl. Engel ainsi qu'aux directives du schéma AgBB.
Écologie	Ne contient ni solvants, ni d'autres substances destructrices de la couche d'ozone. Les matières premières naturelles et renouvelables utilisées pour le produit ne sont pas en concurrence avec les cultures alimentaires.
Santé et sécurité au travail	Le produit n'exige aucune mesure particulière de santé et de sécurité au travail. Lors de la pose des revêtements de sol, les exigences de protection du fabricant doivent être impérativement respectées.
Mise en œuvre	Avant la mise en œuvre, l'autorisation du fabricant de revêtements de sol doit être demandée. Pour obtenir de plus amples informations sur la mise en œuvre, consultez les prescriptions de pose du fabricant concerné.
Recommandations de pose	Se coupe facilement à l'aide d'un cutter. Poser le produit côté non tissé en bas et côté film transparent en haut (vers le revêtement supérieur) à 90° du sens de pose du sol. La pose finale du produit doit être contrôlée et validée pour chaque revêtement. Une recommandation de pose doit dans ce cas être fournie par le partenaire de distribution concerné. L'utilisation de produits de construction à faibles émissions (ex. : estampillés du label « Blauer Engel ».) est recommandée. Ce produit est recyclable conformément au Catalogue européen de déchets (CED, n°170604) et peut donc être jeté avec les déchets ménagers.



Remarque :

Les informations ci-dessus se basent sur le niveau actuel des connaissances et l'état du développement technologique. Elles ne se veulent pas exhaustives. Windmüller GmbH se réserve le droit de procéder à des modifications techniques.